

(19)



Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets

(11) Veröffentlichungsnummer:

0 098 353
A2

(12)

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(21) Anmeldenummer: 83103952.4

(51) Int. Cl.³: B 60 C 11/00, B 60 C 11/18

(22) Anmeldetag: 22.04.83

(30) Priorität: 26.06.82 DE 3223959

(71) Anmelder: Continental Gummi-Werke
Aktiengesellschaft, Königsworther Platz 1 Postfach 169,
D-3000 Hannover 1 (DE)


(43) Veröffentlichungstag der Anmeldung: 18.01.84
Patentblatt 84/3

(72) Erfinder: Burchert, Helmut, Dr.-Ing., Brillantweg 4,
D-3008 Garbsen 1 (DE)
Erfinder: Kaiser, Günter, Dr. rer., Dipl.-Chem.,
Schieferkamp 23, D-3000 Hannover 91 (DE)

(84) Benannte Vertragsstaaten: AT CH DE FR GB IT LI SE

(54) Fahrzeugluftreifen für die Winterverwendung.

(57) Bei diesen Luftreifen, die als Gürtelreifen ausgebildet sind, ist der oberhalb des Gürtels befindliche Teil der Laufstreifenzone zweischichtig ausgeführt. Oberhalb einer Grundschrift ist eine die Lauffläche aufweisende Oberschicht vorgesehen. Um Schäden durch erhöhte Temperatureinwirkungen auszuschließen und somit eine Hochgeschwindigkeitstauglichkeit zu erreichen und ferner zur Vermeidung von Rißbildungen im Profilgrund, wird für die dem Gürtel zugekehrte Grundschrift ein Synthesekautschuk mit einem dynamischen E-Modul von etwa 6 bis 15 N/mm² und einem dynamischen Verlustmodul von etwa 1,5 bis 4,0 N/mm² benutzt. Die so ausgeführte Grundschrift soll eine Härte erhalten, die größer ist als diejenige der Oberschicht, so um etwa 10 bis 15 Shore Grade A härter sein. Insbesondere soll die Naßrutschfestigkeit der Grundschrift größer sein als die Naßrutschfestigkeit der Oberschicht. Die Unterschiede sollen etwa 4 bis 7% betragen. Auch kann die Trennfläche zwischen der Oberschicht und der Grundschrift oberhalb des Profilgrundes angeordnet sein.



EP 0 098 353 A2

Continental Gummi-Werke Aktiengesellschaft, 3000 Hannover

Fahrzeugluftreifen für die Winterverwendung

Die Erfindung betrifft einen im wesentlichen aus Gummi od. dgl. bestehenden, mit Verstärkungseinlagen versehenen, als Gürtelreifen ausgebildeten Fahrzeugluftreifen für die Winterverwendung, wobei der oberhalb des Gürtels befindliche Teil der Lauffstreifenzone zweischichtig ausgeführt ist und oberhalb einer Grundsicht (base) eine die Laufffläche bildende Oberschicht (cap) aufweist und wobei ferner die Oberschicht eine Härte von etwa 55 bis 63 Shore A aufweist.

Bei den bekannten Fahrzeugluftreifen dieser Art besteht die Gefahr, daß bei der heute geforderten Hochgeschwindigkeitstauglichkeit in der Zenitpartie des Reifens, insbesondere zwischen den die Laufffläche bildenden Klötzen einerseits und dem Gürtel andererseits Schäden durch erhöhte Temperatureinwirkung entstehen. Hinzu kommen Schäden durch Rißbildung im Profilgrund.

Demgemäß liegt der Erfindung im wesentlichen die Aufgabe zugrunde, einen für die Winterverwendung geeigneten Fahrzeugluftreifen zu schaffen, der für vergleichsweise hohe Geschwindigkeiten geeignet ist, und bei dem das gewöhnlich als Klotz- oder Ripp nprofil (gegebenenfalls mit Feineinschnitten) ausgebildete Laufflächenteil in ausreichend Standfestigkeit und Halterung der Klötze und Rippen gewährleistet.

Zur Lösung dieser Aufgabe wird erfindungsgemäß vorgeschlagen, die Grundsicht aus einem Synthesekautschuk mit einem dynamischen Elastizitätsmodul von etwa 6 bis 15 N/mm² und einem dynamischen Verlustmodul von etwa 1,5 bis 4,0 N/mm² zu verwenden, wobei diese Grundsicht eine Härte aufweist, die größer ist als diejenige der Obersicht und diese Härte etwa 60 bis 75 Shore A, insbesondere aber 65 bis 70 Shore A beträgt.

Hierbei geht die Erfindung von der Erkenntnis aus, daß der vorgenannte für die Grundsicht gewählte Kautschuk in vergleichsweise großem Maße temperaturbeständig ist und infolge seiner gesteigerten Härte vergleichsweise geringe Verformungen erfährt, die eine entsprechend gute Fundamentierung der Klötze bzw. Rippen des Laufflächenprofils zur Folge hat.

Demgemäß ist der erfindungsgemäße Reifen bei vergleichsweise niedrigen Außentemperaturen für die Winterverwendung, also auf Eis, Matsch und Schnee, für hohe Geschwindigkeiten geeignet, zumal die vorgenannte Kautschukmischung für die Grundsicht über eine hohe Rißbeständigkeit verfügt.

Darüber hinaus ist es zweckmäßig, für die Grundsicht SBR-Anteile von 50 bis 100 und BR-Anteile von 50 bis 0 zu wählen, bei einer Rußfüllung, die 45 bis 60 K % beträgt, also vergleichsweise niedrig ist. Durch diese Maßnahme in Verbindung mit der vergleichsweise hohen Härte kann nur eine kleine Verformung der Grundsicht eintreten, die die gewünschte niedrige Wärmebildung zur Folge hat und weiterhin eine reduzierte Rißanfälligkeit im Profilgrund.

In Verfolg des Erfindungsgedankens erhält die Grundsicht somit Eigenschaften, die im Regelfalle nur für die Laufstreifen von Sommerreifen gefordert und verwirklicht werden. Dieser Vorschlag eröffnet auch die Möglichkeit, die Trennfläche zwischen der Grundsicht und der Obersicht so zu legen, daß sie sich radial außerhalb des Profilgrundes der Reifenprofilierung befindet.

5 findet, z.B. 4 mm darüber. Unter diesen Voraussetzungen kann nämlich nach Abnutzung der Oberschicht die nunmehr frei gewordene Grundsicht die Lauffläche für einen Sommerreifen bilden, die anhand der obigen Vorschläge eine Naßrutschfestigkeit aufweist, welche Größer ist als diejenige der ursprünglichen Oberschicht; dabei wird eine Naßrutschfestigkeit angestrebt, die etwa 4 bis 7 % größer ist als die Naßrutschfestigkeit der ursprünglichen Oberschicht für die Winterverwendung.

10 Weitere Einzelheiten der Erfindung werden anhand der Zeichnung erläutert, in der ein Ausführungsbeispiel der Erfindung dargestellt ist.

Die Abbildung zeigt einen radialen Teilschnitt durch einen Fahrzeugluftreifen für die Winterverwendung.

15 Die Karkasse 1 des Luftreifens ist als Radialkarkasse ausgeführt. Zwischen dem Laufstreifen 2 und der Karkasse 1 befindet sich ein zugfester, sich im wesentlichen über die Breite des Laufstreifens 2 erstreckender Gürtel 3, der aus drei übereinanderliegenden Cordgewebelagen 4 besteht. Die Lauffläche 5 des Laufstreifens 2 geht über eine abgerundete Schulter in die Reifenflanken bzw. den Seitengummistreifen 7 über.

20 Im übrigen wird die Lauffläche 5 gebildet von vier Klotzreihen 8, 9, 10 und 11.

25 Diese Klotzreihen sind durch drei meist zickzackförmige Nuten 12 voneinander getrennt. In üblicher Weise bestehen die seitlich außen gelegenen Klotzreihen 8 und 11 aus im Grundriß etwa rechteckigen, quer zur Reifenumfangsrichtung verlaufenden Klötzen, die durch quer verlaufende Nut n 15 voneinander getrennt sind. Da diese Klötze in die Reifenhülse 6 ragen bzw. diese bilden, besteht im Bereich dieser Klötze gerade bei Winterreifen eine erhöhte Beanspruchung durch Wärmebildung.

30

Der Laufstreifen 2 wird von einer Grundsicht 14 und einer darüber befindlichen Obersicht 13 gebildet. Die Grundsicht 14 schließt dabei unmittelbar an die Karkasse 1 und den Gürtel 3 bzw. die Gummierung dieser Elemente an, während die Obersicht 13 die Lauffläche 5 und die abgerundeten Schultern bildet.

Die Trennfläche zwischen den beiden Schichten 13 und 14 ist mit 16 bezeichnet. Sie befindet sich bei Betrachtung der Nuten 12 oberhalb des Nutgrundes, und zwar etwa 4 mm im Abstand hiervon. Dieses Maß ist mit a bezeichnet.

10 Eine solche Teilung innerhalb des Laufstreifens 2 hat zur Folge, daß nach Abnutzung der Obersicht 13 die Grundsicht 14 die eigentliche Lauffläche des Reifens bilden kann.

15 Wichtig ist nun, daß für die Obersicht 13 und die Grundsicht 14 bestimmte nachstehend aufgeführte Gummimischungen verwendet werden.

Für die Obersicht 13 wird vorzugsweise eine Naturkautschukmischung, gegebenenfalls aber auch eine Synthesekautschukmischung benutzt.

20 Die Naturkautschukmischung weist dabei folgende Hauptmerkmale auf:

NR : 50 - 100 Teile
BR : 50 - 0 Teile
oder SBR : 50 - 0 Teile
Rußfüllung hoch: 60 - 90 K %
25 weich eingestellt: ca. 55 - 65° Sh. A.

Ein besonders geeignete Synthese-Kautschukmischung soll dabei wie folgt ausgeführt sein:

BR : 50 - 70 Teil

SBR: 50 - 30 Teile

Fullstoffgehalt hoch: Ruß: 50 - 70 K %

Kieselsäure: 20 - 50 K %

weich eingestellt: ca. 55 - 65° Sh. A

- 5 In Kombination damit wird die Grundsicht 14 im wesentlichen durch die folgenden Daten bestimmt:

SBR: 50 - 100 Teile

BR : 50 - 0 Teile

Rußfüllung niedrig: 45 - 60 K %

10 hart eingestellt : ca. 60 - 75° Sh. A

vorzugsweise : 65 - 70° Sh. A

dynamischer Elastizitätsmodul: 8 - 12 N/mm²

dynamischer Verlustmodul : 1,5 - 3,0 N/mm²

- 15 Die Verwendung der vorgenannten Kautschukmischungs-Kombinationen hat den Vorteil, daß die Grundsicht 14 nunmehr über eine große Thermostabilität verfügt. Zugleich wird eine hohe Rißbeständigkeit erreicht und ein stabiles Fundament für die Klötze der Lauffläche, insbesondere aber für diejenigen der Klotzreihen 11 und 8.

- 20 Die Erfindung strebt weiterhin eine Verbesserung des Reifens im Bereich der Reifenschultern 6 an.

- 25 Die Trennfläche 16 wird aus diesem Grunde so gestaltet, daß sie insgesamt gesehen etwa parallel zum Mittelteil der Lauffläche 5 verlaufend bis an die Außenhaut des Reifens bei 17 reicht, so daß demgemäß zu beiden Seiten der Gürtelränder zwischen diesen, der Außenfläche des Reifens und der Karkass ein dreieckiger Bereich 18 aus der erwähnten Kautschukmischung für die Grundsicht 14 entsteht.

Die Messung der dynamischen Moduli erfolgt nach DIN 53513 bei einer Frequenz von 7,5 Hz und einer Temperatur von 25 ° C.

Besonders günstige Ergebnisse ergeben sich darüber hinaus dann, wenn sich der vorgenannte dynamische Verlustmodul zum dynamischen E-Modul verhält wie etwa 0,25 bis 0,4.

5

Patentansprüche:

1. Im wesentlichen aus Gummi oder gummiähnlichen Stoffen/^{bestehender,} mit Verstärkungseinlagen versehener, als Gürtelreifen ausgebildeter Fahrzeugluftreifen für die Winterverwendung, wobei der oberhalb des Gürtels befindliche Teil der Laufstreifenzone
5 zweischichtig ausgeführt ist und oberhalb einer Grundsicht (base) eine die Lauffläche bildende Oberschicht (cap) angeordnet ist und wobei ferner die Oberschicht mit den von ihr gebildeten Laufflächelementen eine Härte von etwa 55 bis 63 Shore A aufweist, dadurch gekennzeichnet, daß die Grundsicht (14) als Synthese-Kautschukmischung mit einem dynamischen Elastizitätsmodul von etwa 8 bis 15 N/mm² und einem dynamischen Verlustmodul von etwa 1,5 bis 3,0 N/mm² bei einer Härte ausgebildet ist, die größer ist als diejenige der Oberschicht (13) und vorzugsweise etwa 60 bis 75, insbesondere
10 aber etwa 65 bis 70 Shore A beträgt.

2. Fahrzeugluftreifen nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Grundsicht (14) folgende Bestandteile aufweist:

SBR: 50 bis 100 Teile

BR : 50 bis 0 Teile

Rußfüllung: 45 bis 60 K %.

3. Fahrzeugluftreifen nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Grundsicht (14) nach Art einer Sommerlaufsicht für Fahrzeugluftreifen ausgebildet ist und eine Naßrutschfestigkeit hat, die größer ist als diejenige der Oberschicht (13).
25

4. Fahrzeugluftreifen nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daß die Naßrutschfestigkeit etwa 4 bis 7 % größer ist.

5. Fahrzeugluftreifen nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,

daß die Trennfläche zwischen der Oberschicht (13) und der Grundsicht (14) oberhalb (radial außerhalb) des Grundes der Profilvertiefungen (12) angeordnet ist.

- 5 6. Fahrzeugluftreifen nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, daß sich die Trennfläche (16) etwa 4 mm (Maß a) oberhalb des Profilgrundes befindet.
- 10 7. Fahrzeugluftreifen nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß bei einer Trennfläche (16), die im wesentlichen parallel zur Krümmung des Mittelteiles der Lauffläche (5) verläuft, zu beiden Seiten der Gürtelränder ein sich bis auf die Außenfläche der Karkasse (1) erstreckender Abschnitt (18) von etwa dreieckförmiger Gestalt befindet, der aus der Kautschukmischung für die Grundsicht (14) besteht.
- 15 8. Fahrzeugluftreifen nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, daß die Trennfläche (16) in der Außenhaut des Fahrzeugluftreifens nahe unterhalb der Rundschulter (6) oder nahe (1 bis 4 mm) hiervor endet.
- 20 9. Fahrzeugluftreifen nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß sich der dynamische Verlustmodul zum dynamischen Elastizitätsmodul verhält wie etwa 2,5 : 10 bis 4 : 10.

